



專業 品質 創新 服務

台灣盛隆

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd.
建材股份有限公司



自平性水泥

Self-leveling cement



產品簡介

Product introduction

自平性水泥是水泥本色乾拌粉劑材料，含特殊水泥、樹脂等..添加劑、及篩選骨材。當調配清水拌勻後，粉劑則變成具充分自流性之完美流體，因而達自動快速整平效果。

對各種素地材質，諸如混凝土、水泥粉光面有相容性、磁磚、大理石須先打底。凝固時不乾縮，不龜裂，提供隨後貼面建材，如塑膠磚、木地板或方塊毯等良好之基礎面。

Self-leveling cement is the dry cement powder material. it contains special cement, resin, additions and selected aggregate. Add some clean water and mix evenly, the powder will become the self-leveling fluid to make it flatten very soon.

Prime first for all kind of grounds, such as concrete, cement finishing surface, tile, marble etc. it won't shrink when it solidify, no crack, it will prepare a very good surface for the coming building material, such as plastic tile, wooden floor, or square carpets etc.

素地整理

Ground preparing

- (1)素地結構必須堅實無鬆動。
- (2)需無灰土、無油漆、無油臘、無凸塊、無積水、無雜物垃圾。
- (1)Ground must be firm enough.
- (2)No dust, no paint, no grease, no uneven place, no water, no sundries.

應用範圍

Application area

- (1)舊有樓板、水泥面或瓷磚面、大理石面。
- (2)適用在室內，每次施作厚度3~5MM。
- (1)Old floor, cement surface, tile, marble surface.
- (2)Suitable for indoor use, thickness3~5mm.

施工注意事項

Construction notes

- 須存放於乾燥陰涼處
- 保存期限:24個月
- store in the dry and cool place.
- shelf life:24months.

外觀	水泥本色粉劑
水灰比	24:100
開放時間	30分鐘，溫度20度攝氏
初凝時間	約1小時
施作厚度	3~5mm
腳踩時間	約12小時
施作溫度	溫度5~35度攝氏
接續工項等待時間	瓷磚石材24H，塑膠磚毯48H
抗壓強度	28天，250Kgf/cm ²
抗彎強度	28天，65Kgf/cm ²
用量	1.6Kg/m ² /1mm厚度

Appearance	Cement color
Water: ash	24:100
Opening time	3mins, 20°C
Initial setting	About 1hr
Thickness	3-5mm
Serviceable time	About 12hrs
Temperature	5-35°C
Waiting time for the coming project	Tile stone 24H, plastic tile 48H
Compressive strength	28days, 250kgf/cm²
Bending strength	28days, 65kgf/cm²
Dosage	1.6kg/m/1mm thick

- 25kg/包(印刷紙帶包裝)
- 25kg/bag(printed)



專業 品質 創新 服務



台灣盛隆建材股份有限公司 Taiwan Shenglong Architecture Material Co.,Ltd.

台灣總公司

新北市三峽區大同路5巷46號4樓
TEL:(02)2668-1234 FAX:(02)2668-2000
<http://www.shenglong.com.tw>
Email:sheng.long8@msa.hinet.net

台中辦事處

台中市烏日區長春街201巷3號
TEL:(04)2337-1000 FAX:(04)2336-2482
<http://www.shenglong.com.tw>

越南分公司

越南胡志明市第六郡第十坊平富區26號路77號
TEL:84-8-37528470 FAX:84-8-37528473
<http://www.shenglong.com.tw>

上海分公司

上海松江區新橋鎮榮樂東路28號10號樓5F
TEL:86-21-5186 0079 / 86-131-2250 0555
FAX:86-21-6806 0355
<http://www.shengchong.cc>
Email:shengchong@shengchong.cc

北京直營店

北京市豐台區南苑路臨106號(和義五金機電城C區13號)
BP:186 0072 2357

廣州分公司/直營部

廣州市天河區廣州大道北路649號之十A23鋪
TEL:86-02-8876 5876 / 86-20-8764 5870
BP:137 2809 1795

惠州直營店

廣東省惠州市河南岸馬庄金湖路134號
BP:159 1942 1928

成都直營店

成都市金牛區九里堤中路41號
BP:159 8282 2171 / 159 0236 5225

合肥直營店

合肥市瑤海區福海新居D樓114室
BP:136 7551 6543

青島直營店

山東省青島市李滄區書院路226號
BP:186 5321 9395

福州門市部

福州市晉安區珠寶路69號
BP:186 5321 9395